

# Bright Gold [749AB]

El standard para diplomas, store retail y letras en centros comerciales.

## El dorado que todos quieren.


Sin ninguna exageración, *Bright Gold* es un terminado espectacular. Diseñado para simular el color del oro, este terminado ha sido utilizado por años exitosamente en la fabricación de reconocimientos, diplomas y placas conmemorativas. Representa una opción económica ante metales costosos como el latón y cientos de letreros en los centros comerciales lo demuestran.

Su apariencia a un espejo permite construir elegantes exhibidores para marcas de talla mundial en lo que concierne a la perfumería y joyería.

*Bright Gold* esta disponible en: 0.040" (1mm), 0.025" (0.6mm), 0.020" (0.5mm) y 0.016" (0.4mm) x 1.22 m x 2.44 m.

## Algunas aplicaciones:

- Store retail.
- Anuncios luminosos.
- Arquitectura no estructural.
- Letras y señalización general.
- Placas para diplomas y trofeos.
- Stands, exhibidores, displays, P.O.P.



- <sup>1</sup>(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
- <sup>2</sup>(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
- <sup>3</sup>(DIN 67530)
- <sup>4</sup>(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
- <sup>5</sup>(ASTM B137-89)
- <sup>6</sup>(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

## Material Specification:

Alloy: 1090  
Temper: H19

## Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 180 N/mm<sup>2</sup> (26,000 psi)  
Yield Strength: 165 N/mm<sup>2</sup> (24,000 psi)  
Elongation: 4%  
Minimum Bend Radii: 1T

## Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)<sup>1</sup>: na  
Distinctness of Image (DI)<sup>2</sup>: 80% minimum  
Specular Reflectance (RS)<sup>2</sup>: na  
15° Diffuseness (15°)<sup>2</sup>: .05% minimum  
Dr. Lange 60°<sup>3</sup>: w/g n/a a/g n/a  
Gardner 60° Gloss<sup>4</sup>: w/g n/a a/g n/a  
Anodize Film Thickness<sup>5</sup>: 2.8 to 3.3 microns (0.00011" to 0.00013")  
Iridescence Rating: Not Controlled

## Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.30 to 1.0 mm (0.012 to 0.040 inch)  
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)  
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



- Para uso en interiores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110